焊丝化学成份(wt%)

线材	A										
AWS标准	0.03	1.0-2.5	0.3-0.65	0.03	0.03	19.5-22.0		11.0	0.75	0.75	
TW-308L	ER 308L	S308		GB/T标准	0.03	1.0-2.5	0.65	0.03	0.03	19.5-22.0	9.0-11.0	0.75	0.75
				例值	0.0			0.60	0.019	0.0			

熔敷金属化学成份(wt%)